



Soldadura 1/2-1/2

 Temperatura de fusión:
Sólida 183°C / Líquida 246°C

Aplicaciones:

Plomería, conducción de agua, uso residencial, hojalateros, radiadores, lamina de acero, motores, etc.

Presentaciones:

Carrete de 450 grs.

Carrete de 3 mts.

Barra de 500 grs.

Vitrolero de 18 piezas

