



Soldadura 50/50

-  Temperatura de fusión:
Sólida 183°C / Líquida 227°C
-  Temperatura Máxima de Trabajo:
120°C
-  Presión Máxima de Trabajo:
Agua 10kg/cm² / Vapor 0.5 kg/cm²

Aplicaciones:

Plomería uso residencial e industrial, hojalateros, radiadores, lámina de acero, motores, revestimiento de cables, soldeo por inmersión.

Presentaciones:

- Carrete de 450 grs.
- Carrete de 3 mts.
- Vitrolero de 23 piezas
- Vitrolero de 18 piezas

