



Soldadura 95/5

-  Temperatura de fusión:
Sólida 233°C / Líquida 241°C
-  Temperatura Máxima de Trabajo:
155°C
-  Presión Máxima de Trabajo:
Agua 18kg/cm² / Vapor 1.0kg/cm²

95% Estaño 5% Antimonio
LIBRE DE PLOMO

Aplicaciones:

Plomería uso residencial, industrial, tubería de gas, agua potable, agua caliente, vapor, aire comprimido, equipo de refrigeración, motores, generadores, instrumentos electrónicos, etc.

Presentaciones:

- Carrete de 450 grs.
- Carrete de 3 mts.
- Vitrolero de 23 piezas
- Vitrolero de 18 piezas

